

DEMIDEKK Oljetäckfärg

Produktbeschreibung

Typ

Sehr witterungsbeständig, White Sprit lösliche Ölfarbe für Holz im Außenbereich.

Besondere Merkmale und Nutzen

Gute Farbstabilität und lange Wartungsintervalle. Das Produkt enthält wirksame Filmkonservierungsmittel, die zur Verringerung des Schimmelwachstums auf der Holzoberfläche beitragen.

Entwickelt und geprüft unter extremen Wetterbedingungen. Das Ergebnis ist eine robuste Ölfarbe mit einem hohen UV Schutz und lange Renovierungsintervalle.

Empfohlener Anwendungsbereich

Besonders geeignet für verwitterte Substrate mit hoher Feuchtigkeitsbelastung.

Empfohlen für neues grundiertes, vorher gebeizt oder lackiertes Holz im Außenbereich. Kann auch auf korrosionswiderstandsfähigem Metall verwendet werden.

Produktdaten

Verpackungsgrößen	Weiß: 1, 3 und 10 Liter. Base: 0,9, 2,7 und 9 Liter.
Verfügbare Basen	A, B, C und Oxydrot. .Basen dürfen nicht ohne Abtönung verwendet werden.
Abtönen	Basen werden über Jotun Multicolor abgetönt.
Farbtöne	Fertigfarbtöne: Weiß.
Glanzgrad	40-55 seidenmatt
Generischer Typ	Thixotrope, auf Alkydöl basierende Farbe. Enthält Lichtschutz.
Festkörpervolumen	62 ± 2 Volumen% (Weiß)
Spezifisches Gewicht	1.3 (Weiß)
Flammpunkt	62 °C
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 300 g/l. Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden. Gut durchrühren. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist es wichtig die ausreichende Menge an Farbe auf Kanten und ebene Oberflächen aufzutragen. Min. 3 Anstriche (150 µm trockene Schichtstärke)
Folgebeschichtungen auf brandhemmend beschichteten Fassaden können Ausblühungen oder Abplatzungen zur Folge haben. Voranstriche mit teer-/mineralölhaltiger-Farbe kann zu Verfärbungen des Deckanstrichs führen. Führen Sie einen Probeanstrich durch.
Auf noch nicht ganz trockenen Anstrichen kann Sonne das Austrocknen der Oberfläche und Blasen verursachen. Bitte achten Sie auf Leinöl/Feuchtigkeitsprobleme. Leinölfarbe kann bei nachfolgenden Anstrichen zu Blasenbildung führen. Tau kann matte Stellen verursachen. Matte Stellen können auch auftreten, wenn bei der Trocknung eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen bestehen.

Auftragsverfahren

Aufstreichen oder Rollen und Aufstreichen. Beschichten Sie reichhaltig und gleichmäßig.

Anwendungsdaten zum Airless-Spritzen

Düsengröße	0.46 mm (0.018")
Spritzwinkel	65–80°
Düsendruck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Das Produkt darf nur von professionellen Verarbeitern gespritzt werden.

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Pinselrens und Wasser.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen, ungehobelte Hölzer:	6 – 9	111 – 167	69 – 103
Empfohlen, gehobelte Hölzer:	9 – 13	77 – 111	48 – 69

Verdünnung

Soll nicht verdünnt werden. Nicht mit Öl-Additiven mischen.

Bedingungen während des Auftrags

Luft- und Oberflächentemperatur muss über -5 °C während des Anstrichs betragen.

Trocknungszeiten

Trockenzeit ist abhängig von Oberflächentemperatur (min. -5°C), Saugverhalten, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Einige dunkle Farben können mehr Zeit zum Trocknen benötigen. Nächste Schicht innerhalb von 14 Tagen, für beste Haftung zwischen den einzelnen Schichten, auftragen.

Die Trockenzeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C

Staubtrocken	3 Tage	1-2 Tage	12-16 Std.	6-8 Std.
Überstreichbar nach	> 1 Woche	4 Tage	48 Std.	24 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein.

Frisches Holz, das länger als 4 Wochen nicht behandelt wurde, sollte mit **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** und einer Wurzelbürste gereinigt werden.

Bereits gestrichenes Holz mit **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens** reinigen. Lose Altanstriche und verwittertes Holz mit Bürste oder Schleifen entfernen.

Mit Leinöllasur, Leberöl- oder Leinölfarbe ohne Zusätze von Zinkoxidpigmenten vorbehandelte Oberflächen müssen bis auf das rohe Holz gereinigt werden.

Zink und verzinkte Oberflächen mit **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens** (1:5) waschen and mit klarem Wasser nachspülen.

Grundierung

Tragen Sie **VISIR Oljegrunding pigmentert EU/JOTUN Tregrunding Klar** auf das rohe Holz auf. Die Grundierung muss gründlich mit dem Pinsel eingearbeitet werden. 3-4 Anstriche satt nass-in-nass auf die Hirnholzflächen auftragen.

Decklack

DEMIDEKK Oljetäckfärg. Neues, ungehobeltes Holz: 3 Anstriche. Zuvor behandeltes oder ungehobeltes/raues Holz 2 Anstriche.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Leere Container, Restbestände und verschüttetes Material muß in einer dafür vorgesehen Recyclingstelle entsorgt werden. Darf nicht im Abwasser entsorgt werden. Flüssige Grundierung darf nicht in die Kanalisation oder Wassersysteme gelangen. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt. Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.